

# Scotte 40 Snickerifinish



*Luktsvak ved maling og tørking  
Lett å påføre og har god dekkegenskaper  
Svært god festeevne*

Scotte 40 Snickerifinish er en halvblank maling til tre og panel til dører, list og panel innendørs på både nye som malte flater. Malingen fester svært bra på flater som er malt med olje eller alkyder, den er lett å påføre, flyter god ut og har gode dekkegenskaper.

## Teknisk informasjon

**BRUKSOMRÅDE**  
Interiør

**FORBRUK**  
8 - 10 m<sup>2</sup>/l

**GLANS**  
Halvblank

**VERKTØY**  
Pensel, rull, sprøyte

**TØRKETID VED +23°C OG 50 % RELATIV**

**LUFTFUKTIGHET**

Klebefri etter ca. 4 timer. Overmalbar etter ca. 6 timer.

**BINDEMIDDEL**  
Acrylat

**VOC**

Grenseverdi (Kat A/d): 130 g/l (2010). Produktets VOC < 130 g/l.

For siste versjon: [www.beckers.no](http://www.beckers.no)



Oppbevares frostfritt



# Påføring

Mal 1-2 strøk med Scotte 40 Snickerifinish.

## Når du er ferdig med å male

Åpnede beholdere må lukkes forsvarlig og oppbevares stående for å unngå lekkasje. Fjern mest mulig maling fra verktøy før rengjøring. Flytende malingsrester skal ikke helles i avløp, men leveres til miljøstasjon. Tom og rengjort emballasje leveres til gjenvinning.

## Vedlikehold

### Rengjøring

Vedlikehold i hverdagen: Rengjør flaten med såpe eller et oppvaskmiddel og skyll med lunkent vann. For best resultat, vask hele veggen nedenfra og opp og så luften godt for at veggene skal tørke raskere.

### Flekkfjerning:

Bruk oppvask- eller rengjøringsmiddel. Rustflekker fjernes med mateddik. Sort misfarging (metallsverte) som har oppstått når man f.eks. har gnidd nøkler eller ringer mot den malte flaten, fjerner man med et rent viskelær. Bruk aldri sterke løsemidler eller sprit.

### Forbedring

Bruk alltid det samme produktet som det flaten ble malt med sist og om mulig samme serienummer som det sist brukte. Med annet serienummer eller brekking av farge kan det forekomme avvik i fargen.

For best resultat, vask hele flaten for å unngå struktur, farge og glansforskjeller. For å fjerne flekker, forsøk å etterligne flatens/malingens penselstruktur for å redusere risikoen for struktur, farge og glansforskjeller.

### Øvrig

De endelige egenskapene til list, panel og dørmaling oppnås først etter 14 dager ved normal romtemperatur 23°C. Unngå å skitne til og rengjøre flatene til list, panel og dørmalingen er ferdig herdet.

*Informasjonen i dette dokumentet er ikke ment å være uttømmende eller fullstendig. Informasjonen er basert på laboratorietester og praktisk erfaring - og er gitt etter vår beste kunnskap. Produktkvaliteten styres av vårt virksomhetssystem, basert på krav til ISO9001 og ISO14001. Som produsent kan vi ikke kontrollere omstendighetene hvor produktet brukes eller de mange faktorene som påvirker påføring og bruk av produktet. Tikkurila er ikke ansvarlig for tilfeller der produktet brukes i strid med instruksjonene eller for ikke-tiltenkte formål. Vi forbeholder oss retten til å endre den gitte informasjonen uten forvarsel.*