

Betongmaling



*Karbonatiseringshemmende
Beskytter mot fuktighet
God holdbarhet og fargestabilitet*

Betongmaling er en vannfortynnbar, alkaliebestandig akrylatmaling som beskytter underliggende betong mot fuktighet og karbonatisering. Beckers Betongmaling brukes til å male betongoverflater som fasader, balkongelementer og andre store betongkonstruksjoner innendørs og utendørs. Malingen har veldig god holdbarhet, beskytter mot fuktighet og karbonatisering.

Teknisk informasjon

BRUKSOMRÅDE
Eksteriør

FORBRUK
3 - 6 m²/l

GLANS
Helmatt

VERKTØY
Pensel, rull, sprøyte

MALINGSTEMPERATUR
Overflatetemperatur minst +5°C og den relative luftfuktigheten under 80%.

**TØRKETID VED +23°C OG 50 % RELATIV
LUFTFUKTIGHET**
Overmalningsbar etter ca. 12 tim.

VERKTØY RENGJØRES MED
Vann eller Penselrens

BINDEMIDDEL
Acrylat

DIFFUSJONSMOTSTAND CO₂ (PREN 1062-6)
Sd,CO₂ >225m vid torrfilmstjocklek på 150 µm

TØRRSTOFFINNHold VED VOLUM
ca. 45%

VANNGJENNOMTRENDELIGHET (EN 1062-3)
Sd,h₂₀<0,5m (vid ca 150µm skiktjocklek).

VOC
Grenseverdi (Kat A/c): 40 g/l (2010). Produktets VOC < 40 g/l.

For siste versjon: www.beckers.no



Oppbevares frostfritt

Forberedelse av overflaten

NYE OVERFLATER: rengjøres fra skitt, løs partikler og salter. Støpt betong bør mekanisk behandles for å fjerne sementhud og for å få god vedheft. Bruk Beckers Mineralgrunn for å få god vedheft til nyproduserte harde betongflater.

TIDLIGERE BEHANDLING OVERFLATER: sand- eller vannblåsing for å fjerne gamle overflatesjikt.

Påføring

Rør opp Betongmaling godt før bruk. Sørg for å ha tilstrekkelig mengde maling for å få en enhetlig overflate. Da unngår du eventuelle nyanseforskjeller. Mal overflaten minst to ganger. Tilpass skjøtene/overlapper til overflatens konstruksjonsdetaljer, vinduslinjer, elementskjøter o.l.

Når du er ferdig med å male

Åpnede beholdere må lukkes forsvarlig og oppbevares stående for å unngå lekkasje. Fjern mest mulig maling fra verktøy før rengjøring. Flytende malingsrester skal ikke helles i avløp, men leveres til miljøstasjon. Tom og rengjort emballasje leveres til gjenvinning.

Viktig

Betongelementer kan males når bygningsfukten har forsvunnet.

Overflaten skal være ren og tørr før behandling.

Luften og overflatetemperaturen skal være minst + 5 °C og relativ fuktighet under 80% under maling og 4 timer etter endt behandling.

Malingen oppfyller kravene til CE-merking i henhold til EN 1504-2: 2004.

For mer informasjon, les arbeidsrådene våre, faktaark, brosjyrer og nettsted.

Informasjonen i dette dokumentet er ikke ment å være uttømmende eller fullstendig. Informasjonen er basert på laboratorietester og praktisk erfaring - og er gitt etter vår beste kunnskap. Produktkvaliteten styres av vårt virksomhetssystem, basert på krav til ISO9001 og ISO14001. Som produsent kan vi ikke kontrollere omstendighetene hvor produktet brukes eller de mange faktorene som påvirker påføring og bruk av produktet. Tikkurila er ikke ansvarlig for tilfeller der produktet brukes i strid med instruksjonene eller for ikke-tiltenkte formål. Vi forbeholder oss retten til å endre den gitte informasjonen uten forvarsel.