

# EPX-V Gulvmaling Komponent A



*Gir en sterk overflate  
Tåler kjemiske og mekaniske påkjenninger  
Spesielt tilpasset industri, lager, garasje og våtrom*

Lei av den grå og triste fargen på betongen? Mal den med EPX-V Gulvmaling. Beckers EPX-V Gulvmaling er en blank 2-komponent epoxymaling som brukes på malt eller umalt betonggulv som utsettes for kjemiske og mekaniske påkjenninger som for eksempel industri-, lager-, garasje- og våtromsgulv. EPX-V Gulvmaling komp. A brukes sammen med EPX-V Gulvmaling herder Komp. B.

## Teknisk informasjon

BRUKSOMRÅDE  
Interiør

FORBRUK  
7 - 10 m<sup>2</sup>/l

GLANS  
Blank

VERKTØY  
Pensel, rull

BINDEMIDDEL  
Amid

VOC  
Grenseverdi (Kat A/j): 140 g/l (2010). Produktets VOC < 140 g/l.

For siste versjon: [www.beckers.no](http://www.beckers.no)



Oppbevares frostfritt

## Påføring

Bland EPX-V Gulvmaling Komp. A med hardere Gulvmaling komp. B fortynt med maks 10% vann. Del ikke forpakningene. Bland grundig i 2 minutter, gjerne med en drill på lav hastighet. Manglende blanding eller feil blandingsforhold kan forårsake dårlig herding og malinglag.

Etter at herding er tilsatt, har produktet 1 times brukstid, pot-life, og er deretter ubrukelig.

Mal gulvet en eller to ganger. For best feste mellom strøkene, mal det neste strøket innen 24 timer.

Ønskes kornete effekt, se EPX-V Klarlakk.

## Vedlikehold

Vær forsiktig med det nymalte gulvet. Normalt kan gulvet brukes etter 1-2 døgn. Med større belastninger på gulvet er det lurt å vente en uke. Det er tiden det tar å oppnå maksimal herding. Tiden er beregnet ut fra normal temperatur og fuktighet på gulvet (23 grader og 50% RF).

Normal rengjøring: Til daglig rengjøring av gulvet, anbefales støvsuging eller tørking med godt vridd opp klut. Bruk vanlig rengjøringsmiddel som ikke inneholder voks.

Kompletterende behandling. Ved normal slitasje kan man overmale etter grundig vask og matting med slipepapir av blanke flater. Ved dårlig heft til harde, blanke flater eller gulv som tidligere er malt med EPX, bruk EPX-V primer.

*Informasjonen i dette dokumentet er ikke ment å være uttømmende eller fullstendig. Informasjonen er basert på laboratorietester og praktisk erfaring - og er gitt etter vår beste kunnskap. Produktkvaliteten styres av vårt virksomhetssystem, basert på krav til ISO9001 og ISO14001. Som produsent kan vi ikke kontrollere omstendighetene hvor produktet brukes eller de mange faktorene som påvirker påføring og bruk av produktet. Tikkurila er ikke ansvarlig for tilfeller der produktet brukes i strid med instruksjonene eller for ikke-tiltenkte formål. Vi forbeholder oss retten til å endre den gitte informasjonen uten forvarsel.*