

# Elit Edeltreolje



*Beste kvalitet*  
*Svært god inntrenging og vannavvisning*  
*Inneholder UV-beskyttelse*

Beckers Elit Edeltræolje er en olje med høy kvalitet til årlig behandling av edeltre som eik og teak. Oljen har en svært god inntrengningsevne og gir en vannavvisende overflate som beskytter mot uttørring, sprekkdannelser og skitt. Oljen har en svak brunfarge som gir et lekkert utseende og framhever treets egen farge.

## Teknisk informasjon

**BRUKSOMRÅDE**  
Eksteriør

**FORBRUK**  
5 - 15 m<sup>2</sup>/l

**VERKTØY**  
Pensel, sprøyte

**MALINGSTEMPERATUR**  
Mellom + 10 °C til ca. + 25 °C overflatetemperatur

**TØRKETID VED +23°C OG 50 % RELATIV**

**LUFTFUKTIGHET**

Klebefri etter ca. 24 timer. Overmalbar etter ca. 48 timer.

**BINDEMIDDEL**  
Alkyd

For siste versjon: [www.beckers.no](http://www.beckers.no)



Oppbevares frostfritt

## Forberedelse av overflaten

Vask nye og gamle treflater med Beckers Terrassevask. Børst og slip bort porøst eller grått tre. Skyll godt og la treet tørke.

## Påføre

Påfør oljen lett med pensel eller klut flere ganger så lenge treet suger. Eventuelt overskytende olje som ligger igjen på overflaten etter 15-20 minutter skal tørkes av.

## Når du er ferdig med å olje

Åpnede beholdere må lukkes forsvarlig og oppbevares stående for å unngå lekkasje. Fjern mest mulig olje fra verktøy før rengjøring. Oljerester skal ikke helles i avløp, men leveres til miljøstasjon. Tom og rengjort emballasje leveres til gjenvinning.

## Viktig

Rist boksen eller rør om før bruk og av og til mens du oljer.

Ikke påfør oljen under +10°C. Pass på at risikoen for regn de nærmeste 5-7 dagene etter oljeing er minimal, eller kan det bli flekker.

Unngå olje på flater som kommer i direkte kontakt med mat.

OBS! Inneholder linolje. Risiko for selvantennning. Bruk kluter, filler m.m. legges i vann eller brennes opp.

For mer informasjon, se våre råd, brosjyrer og hjemmesider.

*Informasjonen i dette dokumentet er ikke ment å være uttømmende eller fullstendig. Informasjonen er basert på laboratorietester og praktisk erfaring - og er gitt etter vår beste kunnskap. Produktkvaliteten styres av vårt virksomhetssystem, basert på krav til ISO9001 og ISO14001. Som produsent kan vi ikke kontrollere omstendighetene hvor produktet brukes eller de mange faktorene som påvirker påføring og bruk av produktet. Tikkurila er ikke ansvarlig for tilfeller der produktet brukes i strid med instruksjonene eller for ikke-tiltenkte formål. Vi forbeholder oss retten til å endre den gitte informasjonen uten forvarsel.*