



# Beckers Forvaltning, Drift og Vedlikehold

## Kivisil Fasademaling

Tikkurila Norge AS  
Stanseveien. 25c  
0976 Oslo

Produktnavn:  
Bindemiddel:  
Tynningsmiddel:

Kivisil Fasademaling  
Silikonharts  
Vann

### Bruksområde

Kivisil Fasademaling er en helmatt silikonharts-maling til bruk på nye og tidligere silikonharts-malte mineralske overflater.

Underlag: Nye og tidligere silikonharts-malte, rene mineralske underlag. I stedet for grunning kan Kivisil blandes med Primer Gel i forholdet 9:1

Påføring: Pensel, rull eller sprøyte.

Oppbevaring: Lagres frostfritt og utilgjengelig for barn.

### Vedlikehold

Renhold: Malte flater skal ikke vaskes før etter 3 – 5 uker når produktet er gjennomherdet. Årlig vask er å anbefale.

Vask av malte flater: Anbefalt vaskemiddel Beckers Fasadevask og egnet fasadevaskekest. Skyll av. Påfør deretter Beckers Sopp- og Algemiddel og la tørke.

### Reparasjoner / skade

Skader og reparasjoner utbedres med samme type produkt som ble benyttet da malerarbeidet ble utført. Ved bruk av andre produkter må det dokumenteres at det er av samme type som er anvendt.

Utbedring av skader skal utføres slik at det ikke avviker fra nåværende behandling. Se prosjektskjema for produkter som er benyttet ved preparering og forarbeid. Ved ommaling eller endring av farge benyttes samme produkt, kontakt forhandler / malerfirma

### Innemiljø / emisjon

Produktet anbefales kun til utvendig bruk

Det er utarbeidet eget Produkt-datablad og Sikkerhets-datablad for produktet.

### Avfallshåndtering

Rester av søl av maling og lakkprodukter er definert som spesialavfall og må leveres til godkjente mottak for destruksjon. Ved håndtering av restene, se punkt 8 i Sikkerhets-databladet for produkt som omhandler personlig verneutstyr.

Opplysninger på dette FDV- dokument er basert på omfattende laboratorieprøver og praktiske erfaringer. Ettersom de forhold produktene benyttes under ligger utenfor vår kontroll, kan vi ikke garantere annet enn produktets kvalitet. Vi forbeholder oss retten til uten varsel å endre de oppgitte data. Malingen kan betraktes som halvfabrikata. Resultat er avhengig av konstruksjon, underlagets beskaffenhet, forbehandling, temperatur, luftfuktighet, påføring, osv.