

# Front Dekkbeis



*Beskytter, men fremhvever treet  
Lett å påføre- lett å vedlikeholde  
Flott glans og fargeholdbarhet*

Front Dekkbeis er en dekkende beis beregnet på ny maling og maling av trefasader og snekkerarbeid utendørs. Dekkbeisen gir en overflate som beskytter mot ytre påkjenninger, samtidig som den vakre strukturen i treet understreker. Front Dekkbeis er bra på mange måter - den er enkel å håndtere, har god inntregning og vedheft, og beskytter mot vannopptak, fargeendring og riper

## Teknisk informasjon

**BRUKSOMRÅDE**  
Eksteriør

**FORBRUK**  
6 - 10 m<sup>2</sup>/l

**GLANS**  
Halvmatt

**VERKTØY**  
Pensel, rull, sprøyte

**MALINGSTEMPERATUR**  
Ikke under +7°C i overflatetemperatur

**TØRKETID VED +23°C OG 50 % RELATIV  
LUFTFUKTIGHET**  
Klebefri etter ca. 4 timer. Overmalbar etter ca. 16 timer.

**VERKTØY RENGJØRES MED**  
Vann eller Penselrens

**BINDEMIDDEL**  
Modifiserte alkyder

**VOC**  
Grenseverdi (Kat A/e): 130 g/l (2010). Produktets VOC < 130 g/l.

For siste versjon: [www.beckers.no](http://www.beckers.no)



Oppbevares frostfritt



## Forberedelse av overflaten

Forsikre deg om at overflaten er i god stand før du maler ved å vaske med Beckers Utenørsvask og bruke Sopp og Algemiddel. Børst eller skrap løs maling eller sprukne malingslag samt porøst, gråaktig tre. Skarpe hjørner og kanter skal avrundes. Høvlde flater og utskårne tømmerstokker børslipet med mediumgrovt sandpapir før maling. Matteslipe, harde malingsflater.

NYTT MALET TRE: Behandle endaved, skjøter og spikerhoder med Primex Grunnolja Pluss. Overskuddet skal tørkes av etter 30 minutter.

### OMMALING AV OVERFLATE I DÅRLIGE

FORFATTNING: Alle overflater skal males med Primex Tregrunn Pluss, dette gjelder også maling av gamle alkyd- og oljemalingoverflater.

### MALING PÅ INDUSTRISE GRUNNET KLEDNING:

Kledning som er kjøpt industrielt grunnet med Pinja Universal Primer fra Tikkurila Norge AS, kan anses å ha en tilfredsstillende grunnleggende beskyttelse. Vår anbefaling er toppstrøksbehandling med Front Dekkbeis, 2 strøk. Husk at industrielle grunnet kledning som har vært utsatt for vær og vind i mer enn 10 måneder, må grunnes på nytt for å få riktig beskyttelse.

## Påføring

Avslutt 2 ganger med Front Dekkbeis. Mal generøst, se instruksjonene våre om maling. Mal også, endetre, skjøter og spikerhoder nøye.

## Når du er ferdig med å male

Åpnede beholdere må lukkes forsvarlig og oppbevares stående for å unngå lekkasje. Fjern mest mulig maling fra verktøy før rengjøring. Flytende malingsrester skal ikke helles i avløp, men leveres til miljøstasjon. Tom og rengjort emballasje leveres til gjenvinning.

## Vedlikehold

Skyll fasaden med rent kaldt vann. Påfør Beckers Utenørsvask, fortynn etter anbefaling for det tiltenkte formål. Skrubbe deretter med egnet vaskekost og

skyll overflaten rikelig med vann. I varmt og tørt vær kan vaskemiddelet tørke. Vann (fukt) fasaden før du bruker Beckers Utenørsvask. Vask derfor små arealer om gangen.

Overflater utsatt for overflatesopp og mugg skal, etter rengjøring med Beckers Utenørsvask, tørke grundig. Påfør deretter Beckers Sopp og Algemiddel, utvannet i henhold til anbefalingen for det tiltenkte formålet. La overflaten tørke.

Merk at Beckers Utenørsvask kan ha en etsende effekt på glass. Dekk derfor vinduene nøye før du vasker fasaden. Høytrykk kan også brukes til å vanne/fukte og skylle overflaten, husk å rette vannet langs fasaden, ikke rett til overflaten som ville presse skitt og vann inn i fasaden.

Ved vedlikeholdsvask av malte overflater, må de være i så god stand at de ikke direkte tar opp vann under rengjøring (noe vann trenger alltid inn). Hvis overflatene er i så dårlig forfatning at de tar opp vann, dvs. overflatene blir mørke, anbefaler vi ommaling. Begynn alltid å vaske rent nedenfra og opp. Bruk kommunalt vanntrykk når du vasker trefasader. Vår anbefaling er at rengjøringsmidler alltid skal skylles skikkelig. Merk at Beckers Sopp og Algemiddel ikke skal skylles av. Kontakt din nærmeste Beckers-forhandler for mer informasjon.

## Viktig

Rør om før bruk!

Underlaget må være tørt når du maler, maks. 16% fuktighetsforhold. Ikke mal på solvarmede overflater. Mal heller ikke med fare for regn eller dugg i løpet av 1-2 timer etterpå.

Besøk vår hjemmeside [www.beckers.se](http://www.beckers.se) for arbeidsråd og mer informasjon.

*Informasjonen i dette dokumentet er ikke ment å være uttømmende eller fullstendig. Informasjonen er basert på laboratorietester og praktisk erfaring - og er gitt etter vår beste kunnskap. Produktkvaliteten styres av vårt virksomhetssystem, basert på krav til ISO9001 og ISO14001. Som produsent kan vi ikke kontrollere omstendighetene hvor produktet brukes eller de mange faktorene som påvirker påføring og bruk av produktet. Tikkurila er ikke ansvarlig for tilfeller der produktet brukes i strid med instruksjonene eller for ikke-tiltenkte formål. Vi forbeholder oss retten til å endre den gitte informasjonen uten forvarsel.*