Front Fasadebeis

Fremhever treets karakter og gir en vakker overflate
Meget god fargestabilitet
Meget god vedheft og den tørker raskt

Front Fasadebeis er en holdbar beis som fremhever treets naturlige utseende og struktur. Beisen holder fargen fin og fresch lenge, samtidig som produktet hindrer sprekkdannelser og nedbrytning av treet. Front Fasadebeis kan benyttes på både nytt- og tidligere beiset trefasader.

Teknisk informasjon

FORBRUK
4 - 10 m²/l

GLANS
Halvmatt

VERKTØY
Pensel

MALINGSTEMPERATUR
Ikke under +7°C i overflatetemperatur

TØRKETID VED +23°C OG 50 % RELATIV LUFTFUKTIGHET
Klebefri etter ca. 3 timer. Overmalbar etter ca. 8 timer.

VERKTØY RENGJØRES MED
Vann eller Penselrens

BINDEMIDDEL
Alkyd

VOC
Grenseverdi (Kat A/e): 130 g/l (2010). Produktets VOC < 130 g/l.

For siste versjon: www.beckers.no

Oppbevares frostfritt

Version 110422

Tikkurila Norge AS (Beckers Maling)
Stanseveien 25, 0976 Oslo
Telefon: 22 80 32 90
www.beckers.no

Forberedelse av overflaten

Vask skitne overflater med Beckers Utendørsvask. Behandle mugg, sopp- og algevekst med Beckers Sopp- og Algemiddel. Børst, skrap og slip løs sittende treverk. Grått og porøst trevirke stålbørstes til rent,friskt treverk. Skarpe hjørner og kanter må slipt lett. Høvlede flater og utskårne tømmerstokker bør slipes lett med grovt sandpapir før beising. Børst bort løst støv. Hvis hele fasaden skrapes ned til bart treverket, strykes denne med Primex Grunningsolje Pluss.

For nytt tre påføres hele fasaden / kledningsbordet og endeved med Primex Grunningsolje Pluss. La tørke i minst 30 minutter, tørk av overflødig olje. Ikke vent mer enn 1 dag før beising.

Informasjonen i dette dokumentet er ikke ment å være uttømmende eller fullstendig. Informasjonen er basert på laboratorietester og praktisk erfaring - og er gitt etter vår beste kunnskap. Produktkvaliteten styres av vårt virksomhetssystem, basert på krav til ISO9001 og ISO14001. Som produsent kan vi ikke kontrollere omstendighetene hvor produktet brukes eller de mange faktorene som påvirker påføring og bruk av produktet. Tikkurila er ikke ansvarlig for tilfeller der produktet brukes i strid med instruksjonene eller for ikke-tiltenkte formål. Vi forbeholder oss retten til å endre den gitte informasjonen uten forvarsel.

Version 110422

Tikkurila Norge AS (Beckers Maling)
Stanseveien 25, 0976 Oslo
Telefon: 22 80 32 90
www.beckers.no