

Gulv- og Parkettlakk Halvmatt



*Gir en slitesterk og vaskbar overflate
Gir et fint halvmatt sluttresultat som framhever treet.
Beskytter og utsetter treets gulning*

Beckers Gulv- og Parkettlakk Halvmatt er en vanntynnbar klarlakk som brukes til å behandle alle typer tre- og parkettgulv innendørs. Den halvmatte klarlakk brukes også på gulv som tidligere har blitt malt med Gulvmaling Betong. Bevar tregulvet fint lenger - med Gulv- og Parkettlakk beskytter du treet og får en slitesterk og vaskbar overflate.

Teknisk informasjon

BRUKSOMRÅDE
Interiør

FORBRUK
8 - 10 m²/l

GLANS
Halvmatt

VERKTØY
Pensel, mohair rull

MALINGSTEMPERATUR
Mellom + 18 ° C til ca. + 25 ° C overflatetemperatur

TØRKETID VED +23°C OG 50 % RELATIV
LUFTFUKTIGHET
Klebefri etter ca. 1 timer. Overmalbar etter ca. 3 timer.

VERKTØY RENGJØRES MED
Vann eller Penselrens

BINDEMIDDEL
Acrylat

VOC
Grenseverdi (Kat A/i): 140 g/l (2010). Produktets VOC < 140 g/l.

For siste versjon: www.beckers.no



Oppbevares frostfritt



Forberedelse av overflaten

UBEHANDLET TREGULV (nytt tre): Rengjør gulvet forsiktig for smuss og støv. La det tørke. Grunn så med Gulv & Parketlack ufortynnet. Mellomslip med slipepapir P120-P150 for å fjerne fiberreising; fjern støvet.

TIDLIGT BEHANDLET TREGULV: Rengjør gulvet forsiktig fra smuss og støv. Slip hele overflaten med slipepapir P180-P240. Fjern støvet.

FABRIKSLAKKERT GULV: Rengjør gulvet for skitt. La det tørke. Slip med slipepapir P180-P240. Støv av godt.

MALET GULV (ikke tregulv): Nymalte overflater skal ha tørket i minst 24 timer før lakkering.

Informasjonen i dette dokumentet er ikke ment å være uttømmende eller fullstendig. Informasjonen er basert på laboratorietester og praktisk erfaring - og er gitt etter vår beste kunnskap. Produktkvaliteten styres av vårt virksomhetssystem, basert på krav til ISO9001 og ISO14001. Som produsent kan vi ikke kontrollere omstendighetene hvor produktet brukes eller de mange faktorene som påvirker påføring og bruk av produktet. Tikkurila er ikke ansvarlig for tilfeller der produktet brukes i strid med instruksjonene eller for ikke-tiltenkte formål. Vi forbeholder oss retten til å endre den gitte informasjonen uten forvarsel.

Version 180322