

Gulvmaling Tre



*Har høy kvalitet og gir et godt sluttresultat
Skånsom mot både mennesker og miljø
Dekker godt*

Gulvmaling Tre er en vanntynnbar gulvmaling med høy kvalitet for maling av tregulv innendørs. Malingen inneholder ingen sterke løsemidler og er derfor skånsom for såvel deg som for miljøet. Malingen er enkel å påføre og gir et holdbart, dekkende sluttresultat.

Teknisk informasjon

BRUKSOMRÅDE
Interiør

FORBRUK
6 - 8 m²/l

GLANS
Halvblank

VERKTØY
Pensel, rull

MALINGSTEMPERATUR
Mellom + 8 ° C til ca. + 25 ° C overflatetemperatur

TØRKETID VED +23°C OG 50 % RELATIV
LUFTFUKTIGHET
Klebefri etter ca. 4 timer. Overmalbar etter ca. 8 timer.

VERKTØY RENGJØRES MED
Vann eller Penselrens

BINDEMIDDEL
Acrylat

VOC
Grenseverdi (Kat A/d): 130 g/l (2010). Produktets VOC < 130 g/l.

For siste versjon: www.beckers.no



Oppbevares frostfritt



Forberedelse av overflaten

UBEHANDLEDE TREGULV: Rengjør for skitt og støv. Eventuell fiberreising etter rengjøring skal slipes bort med fint sandpapir. Kvister skal påføres Beckers Kvistlakk. Grunn med Beckers Panelgrund for å redusere risikoen for misfarging av treharpikser. Minst ett grunningstrøk er nødvendig, noen ganger er to påføring nødvendig, avhengig av underlagets tilstand. La grunning tørke i 24 timer.

REPARASJON TIDLIG MALET ELLER LAKET TREGULV: Spray på Beckers Malervask og la skummet virke i noen minutter, og tørk deretter overflaten med en fuktig mikrofiberklut. Mattslip blanke overflater med middels fint slipepapir (P120-P180).

Påføring

For best resultat, mal 2 strøk med ufortynnet Gulvmaling Tre.

Når du er ferdig med å male

Åpnede beholdere må lukkes forsvarlig og oppbevares stående for å unngå lekkasje. Fjern mest mulig maling fra verktøy før rengjøring. Flytende malingsrester skal ikke helles i avløp, men leveres til miljøstasjon. Tom og rengjort emballasje leveres til gjenvinning.

Vedlikehold

Vedlikehold i hverdagen:

Støvsug eller tørk støv av gulvet. Ved fuktig rengjøring, bruk en godt oppvridd klut/mopp og et gulvvaske-middel. OBS Bruk aldri sprit, sterke rengjøringsmidler eller rengjøringsmidler som inneholder voks.

Skadeutbedring/kompletterende behandling. Rengjør gulvet nøye og slip overflaten med et fint slipepapir. Bruk alltid det samme produktet som det flaten ble malt med sist og om mulig samme serienummer som det sist brukte. Med annet serienummer eller brekking av farge kan det forekomme avvik i fargen.

For best resultat, mal alltid om hele gulvet for å unngå struktur, farge eller glansforandring. For å fjerne flekker, forsøk å etterligne gulvmalingens struktur/penselstrøk for å redusere risikoen for struktur, farge og glansforskjeller.

Generelt

Normalt kan gulvet brukes etter 1-2 døgn. Før dette, bør man være forsiktig med det behandlede gulvet. For tyngre belastning på gulvet, som sofaer eller skap, bør gulvet få tørke i 5 døgn til malingen er gjennomherdet. Tørketidene som er angitt gjelder for normal temperatur og fuktighet i gulvet/rommet, 23 grader C og 50% fuktighet. Ved kaldere overflate og høyere luftfuktighet forlenges tørketiden.

Viktig

Ikke mal på overflater med en temperatur lavere enn + 8 ° C. Rør godt før bruk.

Gulvet får full slitestyrke og kan normalbrukes på etter 5 dager.

For mer informasjon, les arbeidsrådene våre, faktaark, brosjyrer og nettsted.

Informasjonen i dette dokumentet er ikke ment å være uttømmende eller fullstendig. Informasjonen er basert på laboratorietester og praktisk erfaring - og er gitt etter vår beste kunnskap. Produktkvaliteten styres av vårt virksomhetssystem, basert på krav til ISO9001 og ISO14001. Som produsent kan vi ikke kontrollere omstendighetene hvor produktet brukes eller de mange faktorene som påvirker påføring og bruk av produktet. Tikkurila er ikke ansvarlig for tilfeller der produktet brukes i strid med instruksjonene eller for ikke-tiltenkte formål. Vi forbeholder oss retten til å endre den gitte informasjonen uten forvarsel.