

# Isolerfärg Matt



*Motvirker gjennomslag fra underlaget  
Grunning og toppstrøk i ett  
For vegger og tak inndørs*

Isolermaling Matt er en vannfortynnbar vegg- og takmaling med isolerende egenskaper for nikotin-, sot- og vannskadede overflater. Egnet innendørs på gips, glassfiberstrie, murstein, gipsplater, sparkel, betong og tre. Isolermaling Matt kan blandes i lysefarger og kan benyttes som toppstrøk.

## Teknisk informasjon

**BRUKSOMRÅDE**  
Interiør

**FORBRUK**  
7 - 9 m<sup>2</sup>/l

**GLANS**  
Helmatt

**VERKTØY**  
Pensel, rull, høytrykkssprøyting

**MALINGSTEMPERATUR**  
Mellom +5 °C og ca +25 °C overflatetemperatur

**TØRKETID VED +23°C OG 50 % RELATIV  
LUFTFUKTIGHET**  
Klebefri etter ca. 1 timer. Overmalbar etter ca. 4 timer.

**BINDEMIDDEL**  
Acrylat

**VOC**  
Grenseverdi (Kat A/g): 30 g/l (2010). Produktets VOC < 30 g/l.

For siste versjon: [www.beckers.no](http://www.beckers.no)



Oppbevares frostfritt

## Forberedelse av overflaten

Rengjør overflatene for smuss og støv.  
Hvis det er fare for kraftig gjennomslag på papirtapet eller trepaneler anbefales et strøk med Isolergrund for bedre sperrende egenskaper.

## Påføring

Påfør 2 strøk med minst 4 timers tørketid mellom strøkene. 24 timers tørketid anbefales for full sperrende funksjon. Isolermaling Matt kan overmales med malinger for vegg, tak og med maling for panel og tre fra Beckers innendørssortiment.

## Når du er ferdig med å male

Åpnede beholdere må lukkes forsvarlig og oppbevares stående for å unngå lekkasje. Fjern mest mulig maling fra verktøy før rengjøring. Flytende malingsrester skal ikke helles i avløp, men leveres til miljøstasjon. Tom og rengjort emballasje leveres til gjenvinning.

## Viktig

Besøk [www.beckers.no](http://www.beckers.no) for ytterligere informasjon

*Informasjonen i dette dokumentet er ikke ment å være uttømmende eller fullstendig. Informasjonen er basert på laboratorietester og praktisk erfaring - og er gitt etter vår beste kunnskap. Produktkvaliteten styres av vårt virksomhetssystem, basert på krav til ISO9001 og ISO14001. Som produsent kan vi ikke kontrollere omstendighetene hvor produktet brukes eller de mange faktorene som påvirker påføring og bruk av produktet. Tikkurila er ikke ansvarlig for tilfeller der produktet brukes i strid med instruksjonene eller for ikke-tiltenkte formål. Vi forbeholder oss retten til å endre den gitte informasjonen uten forvarsel.*

Version