

Living Takmaling 03



*Veldig god dekkevne
Gir en helt matt overflate med lav struktur uten skjolder
Spruter minimalt når man påfører med rulle*

Living Takmaling 03 er en helmatt premium maling som er velegnet til både umalte og tidligere malte tak innendørs. Malingen brukes fortrinnsvis på underlag som betong, mur, trefiber, spon- eller gipsplater. Malingen er lett å male med og har høy dekkevne. Living takmaling tørker raskt og har ubetydelig lukt.

Teknisk informasjon

BRUKSOMRÅDE
Interiør

FORBRUK
6 - 8 m²/l

GLANS
Helmatt

VERKTØY
Pensel, rull, sprøyte

MALINGSTEMPERATUR
Mellom +5°C til ca +25°C overflatetemperatur

**TØRKETID VED +23°C OG 50 % RELATIV
LUFTFUKTIGHET**
Klebefri etter ca. 0,5 timer. Overmalbar etter ca. 3 timer.

VERKTØY RENGJØRES MED
Vann eller Penselrens

BINDEMIDDEL
Vinylacetat-etylen (VAE)

VOC
Grenseverdi (Kat A/a): 30 g/l (2010). Produktets VOC < 30 g/l.

For siste versjon: www.beckers.no



Oppbevares frostfritt



Forberedelse av overflaten

TIDLIGERE UMALTE OVERFLATER: Fjern først støv og smuss med børste eller skrape. Reparer eventuelle skader med Beckers Sparkel. Slip med middels fint sandpapir (P 120). Grunn en gang med Beckers Primer Grunning Vegg.

TIDLIGERE MALTE OVERFLATER: Beckers Malervask og la skummet virke i noen minutter. Tørk deretter overflaten med en fuktig mikrofiberklut. Mattslip blanke og harde flater.

Kalkede overflater: Skrap og børst grundig. Grunn med Beckers Tapetgrunn.

Påføring

Mal 2 strøk med Living Takmaling 03.

Når du er ferdig med å male

Åpnede beholdere må lukkes forsvarlig og oppbevares stående for å unngå lekkasje. Fjern mest mulig maling fra verktøy før rengjøring. Flytende malingsrester skal ikke helles i avløp, men leveres til miljøstasjon. Tom og rengjort emballasje leveres til gjenvinning.

Vedlikehold

Vanlig vedlikehold

Tørk overflatene med en ren, løfri klut. Tenk på at matte overflater er mere ømfintlige for oppglansing. Ved rengjøring med vann kan det oppstå blanke skjolder.

Flekking/ Touch-up

Bruk alltid det samme produktet som det flaten ble malt med sist og om mulig samme serienummer som det sist brukte. Med annet serienummer eller brekking av farge kan det forekomme avvik i fargen. For optimalt resultat, reparer alltid hele taket for å unngå struktur-, farge- og glansforskjeller.

For å pusse på flekker, prøv å etterligne takets struktur ved å bruke samme type rulle for å unngå

struktur-, farge- og glansforskjeller. Ved for kraftig rengjøring kan det oppstå blanke skjolder.

Generelt

Takmalingens gode egenskaper oppnås kun etter ca 14 dager ved vanlig romtemperatur 23 °C. Unngå hardt tilsmussing og rengjøring av overflatene til takmalingen har blitt kureret.

Viktig

Unngå å male hvis overflaten er kaldere enn +5°C.

Informasjonen i dette dokumentet er ikke ment å være uttømmende eller fullstendig. Informasjonen er basert på laboratorietester og praktisk erfaring - og er gitt etter vår beste kunnskap. Produktkvaliteten styres av vårt virksomhetssystem, basert på krav til ISO9001 og ISO14001. Som produsent kan vi ikke kontrollere omstendighetene hvor produktet brukes eller de mange faktorene som påvirker påføring og bruk av produktet. Tikkurila er ikke ansvarlig for tilfeller der produktet brukes i strid med instruksjonene eller for ikke-tiltenkte formål. Vi forbeholder oss retten til å endre den gitte informasjonen uten forvarsel.