

# Living Tre&Panel/Metall 40



*Enkel å påføre  
Jevn overflate  
Vakkert sluttresultat*

Living Tre&Panel/Metall 40 er en halvblank maling til dør, list, tre og panel - og også metalloverflater - innendørs. Den er meget enkel å påføre og gir et vakkert, jevnt, hardt og slitesterkt resultat.

## Teknisk informasjon

**BRUKSOMRÅDE**  
Interiør

**FORBRUK**  
8 - 10 m<sup>2</sup>/l

**GLANS**  
Halvblank

**VERKTØY**  
Sprøyte, pensel, rull

**MALINGSTEMPERATUR**  
Fra +10°C til +25°C i overflatetemperatur

**TØRKETID VED +23°C OG 50 % RELATIV  
LUFTFUKTIGHET**  
Klebfri etter ca. 4 timer. Overmalbar etter ca. 8 timer.

**VERKTØY RENGJØRES MED**  
Vann eller Penselrens

**BINDEMIDDEL**  
Acrylat

**VOC**  
Grenseverdi (Kat A/d): 130 g/l (2010). Produktets VOC < 130 g/l.

For siste versjon: [www.beckers.no](http://www.beckers.no)



Oppbevares frostfritt



## Forberedelse av overflaten

**TIDLIGER UMALTE OVERFLATE:** Overflaten skal være tørr, ren og fri for støv. Sparkle hull, skader og sprekker med Beckers Snickerisparkel. Slip med middels fint sandpapir (P120-P180). Grunn med Beckers Panelgrunn eller Primer Grunning Tre & Panel.

**TIDLIGERE MALTE OVERFLATER:** Fjern først støv, smuss og løs maling. Rengjør deretter overflaten med Beckers Malervask som anbefalt. Sparkle hull og sprekker med Beckers Snickerisparkel. Slip med fint sandpapir (P180). Grunn de sparklede feltene med Beckers Panelgrunn eller Primer Grunning Tre & Panel. Overflater som er i god stand trenger ikke å grunnes. Grunn fabrikkmalte og ikke-absorberende overflater med Beckers Heftgrunn .

## Påføring

Mal 1-2 strøk med Living Tre&Panel/Metall 40. La overflaten tørke mellom strøkene.

## Når du er ferdig med å male

Åpnede beholdere må lukkes forsvarlig og oppbevares stående for å unngå lekkasje. Fjern mest mulig maling fra verktøy før rengjøring. Flytende malingsrester skal ikke helles i avløp, men leveres til miljøstasjon. Tom og rengjort emballasje leveres til gjenvinning.

## Vedlikehold

**Hverdagsvedlikehold:** Rengjør overflaten med et mildt rengjøringsmiddel oppløst i vann, og skyll deretter med lunkent, rent vann. For best resultat, vask hele overflaten og la tørke.

**Fjerning av flekker:** Bruk Beckers Malervask eller et mildt oppvaskmiddel oppløst i vann. Rustflekker kan fjernes med bordeddik. Svart misfarging (metall-merker) som følge av at nøkler eller ringer som gnides mot den malte overflaten, kan fjernes med et rent viskelær. Bruk aldri sterke løsemidler eller sprit.

**Flekking/ Touch-up:** Flekk alltid opp med det samme produktet som overflaten sist ble malt med og om mulig samme batchnummer som sist brukt. Hvis det brukes et annet batchnummer eller andre påføringsmetoder, kan det oppstå en liten fargeforskjell. For best resultat, mal derfor alltid hele overflaten for å unngå forskjeller i struktur, farge og glans. Når du bare skal flekke, prøv å følge overflaten / malingsfilmens penselstruktur / greng for å minimere risikoen for forskjeller i struktur, farge og glans.

**Generelt:** De gode egenskapene til malingen oppnås først etter omtrent 14 dager herding ved normal romtemperatur 23 °C. Malingsfilmen er i denne perioden mer følsom for riper og slitasje. Unngå belastning, kraftig tilsmussing og rengjøring av overflatene til malingen har blitt helt hard.

## Viktig

Rør om før bruk.

Overflater som bord og hyller skal ikke belastes før etter 2 uke, når malingen har nådd full hardhet.

Unngå å male i temperatur under + 10 °C.

Besøk [www.beckers.se](http://www.beckers.se) for mer informasjon.

*Informasjonen i dette dokumentet er ikke ment å være uttømmende eller fullstendig. Informasjonen er basert på laboratorietester og praktisk erfaring - og er gitt etter vår beste kunnskap. Produktkvaliteten styres av vårt virksomhetssystem, basert på krav til ISO9001 og ISO14001. Som produsent kan vi ikke kontrollere omstendighetene hvor produktet brukes eller de mange faktorene som påvirker påføring og bruk av produktet. Tikkurila er ikke ansvarlig for tilfeller der produktet brukes i strid med instruksjonene eller for ikke-tiltenkte formål. Vi forbeholder oss retten til å endre den gitte informasjonen uten forvarsel.*