

Metallmaling V



*God dekkevne
Lett å male med
Spesielt tilpasset rustbeskyttet metall*

Frisk opp metalledaljene med Metallmaling V. Beckers Metallmaling V er en blank maling som brukes på tidligere malt eller grunnet stål, sink og aluminium. Malingen er spesielt egnet for maling av rustbeskyttet metall som maskindeler, verktøy, stålmøbler og metallplater. Fargen er lett å male med og dekker godt.

Teknisk informasjon

BRUKSOMRÅDE
Eksteriør

FORBRUK
8 - 12 m²/l

GLANS
Blank

VERKTØY
Pensel, sprøyte

MALINGSTEMPERATUR
Mellom + 5 ° C til ca. + 25 ° C overflatetemperatur

**TØRKETID VED +23°C OG 50 % RELATIV
LUFTFUKTIGHET**
Klebfri etter 2-4 timer kan overmales etter ca 12 timer.

BINDEMIDDEL
Acrylat

VOC
Grenseverdi (Kat A/d): 130 g/l (2010). Produktets VOC < 130 g/l.

For siste versjon: www.beckers.no



Oppbevares frostfritt

Forberedelse av overflaten

STÅL: Vask med Beckers Utendørsvask og skyll godt. Slip, stålbørste eller skrap bort eventuell rust. Børst overflaten ren. Når overflaten er tørr, grunn med Beckers Primex Metall

ALUMINIUM OG GALVANISERT METALPLATER SOM IKKE ER BEHANDLET MOT OKSYDERING: Vask med Beckers Utendørsvask og skyll grundig. Forekomsten av oksydering skal fjernes fullstendig. For best resultat, slip overflaten lett med rød Scotch-Brite skure-pad.

GALVANISERT METALL: Oljet eller fabrikkprimert Zn-plate kan males. Avfett med Beckers Avfetting og skyll grundig. Vask deretter laken med Beckers Utendørsvask og skyll. Slip deretter overflaten med Scotch-Brite skure-pad og skyll.

FABRIKK LAKKERTE ELLER TIDLIGERE MALET METALLPLATER: All Plastisol på tak må fjernes helt til REN plateoverflate med vannblåsing / høyt trykk 700 bar eller alternativt i kombinasjon med Beckers Malingsfjerner. For fabrikkklakkert plater med PVF2 eller Organosol må alt fjernes til ren plateoverflaten uansett om det er et tak eller fasade eller horison tale flater som vindusark. Fabrikkklakkert platemetall (tak og fasade) med polyester og plastisol (kun fasade) og stedsmalte overflater av akrylat, styrenakrylat og alkyd skal vaskes med Beckers Utendørsvask uten å skade overflaten. Polyester krever lett sliping når du rengjør. Rust skal fjernes fullstendig, løs maling skal skrapes av, blanke overflater mattslipes.

Plateroverflater skal grunnes med Beckers Primex Metall. JERNoverflater krever sterkere rustbeskyttelse for å oppnå best mulig holdbarhet.

ETTERSKYLLEINSTRUKSJONER: Bruk høytrykkspyler når du skyller. De beste resultatene oppnås med varmt vann (minst + 70 ° C).

Påføring

Mal 2 ganger så det endelige malingssjiktet blir ca. 60 mym.

For best resultat, bruk helsyn tetisk pensel eller sprøyte; HVLP eller høytrykkssprøyte (ikke luft). Ved bruk HVLP: Bland ut med maks 10% vann og rør godt. La stå i minst 30 minutter før malingen helles

opp. Luftmengde minst 3. Munnstykke: 0,012-0,017. Ved bruk av høytrykkssprøyte (ikke luft) skal malingen ikke tynnes ut. For best resultat anbefales sprøyting på liggende flater.

Ferdig, tørr tykkelse på malingssjiktet av Metallmaling V Blank skal være minst 60 mym.

Når du er ferdig med å male

Åpnede beholdere må lukkes forsvarlig og oppbevares stående for å unngå lekkasje. Fjern mest mulig maling fra verktoy før rengjøring. Flytende malingsrester skal ikke helles i avløp, men leveres til miljøstasjon. Tom og rengjort emballasje leveres til gjenvinning.

Viktig

Overflaten skal være tørr og ren før du maler. Husk at kaldt og fuktig vær forlenger tørketiden. Derfor må du ikke male i fuktig vær (> 80% RF).

Ikke mal på solfylte overflater, da tørketiden til malingen blir for rask. Må ikke males med fare for regn og dugg i løpet av cirka 2 timer fra slutten av maleriet.

For mer informasjon, les arbeidsrådene våre, faktaark, brosjyrer og nettsted.

Informasjonen i dette dokumentet er ikke ment å være uttømmende eller fullstendig. Informasjonen er basert på laboratorietester og praktisk erfaring - og er gitt etter vår beste kunnskap. Produktkvaliteten styres av vårt virksomhetssystem, basert på krav til ISO9001 og ISO14001. Som produsent kan vi ikke kontrollere omstendighetene hvor produktet brukes eller de mange faktorene som påvirker påføring og bruk av produktet. Tikkurila er ikke ansvarlig for tilfeller der produktet brukes i strid med instruksjonene eller for ikke-tiltenkte formål. Vi forbeholder oss retten til å endre den gitte informasjonen uten forvarsel.