

Mineral Grunnmursmaling



*Utmerket værbeskyttelse
Lett å påføre og fester seg godt til underlaget
God fargebestandighet*

Ikke glem grunnmuren når det er på tide å male på nytt utendørs. Beckers Grunnmursmaling er en helmatt, vanntynnet dekkmaling som brukes til å male grunnmur av betong, sementpuss og fiberforsterkede mineralplater. Malingen gir en vakker matt overflate, som er lett å påføre og tørker raskt. Mal husets grunnmur i en maling som tåler vær og vind og holder fargen i live i lang tid.

Teknisk informasjon

BRUKSOMRÅDE
Eksteriør

FORBRUK
5 - 8 m²/l

GLANS
Helmatt

VERKTØY
Pensel, rull, sprøyte

MALINGSTEMPERATUR
Mellom + 5 °C til ca. + 25 °C overflatetemperatur

TØRKETID VED +23°C OG 50 % RELATIV
LUFTFUKTIGHET
Klebefri etter ca. 1 timer. Overmalbar etter ca. 8 timer.

BINDEMIDDEL
Styrenakrylat

VOC
Grenseverdi (Kat A/c): 40 g/l (2010). Produktets VOC < 40 g/l.

For siste versjon: www.beckers.no



Oppbevares frostfritt



Forberedelse av overflaten

Vask skitne overflater. Skrap, børst løstsittende maling. Med gamle, tykke og sprukne malingslag, bør malingen fjernes helt. I tilfelle dårlig festet puss eller puss som løsner, bør man gjenoppbygge eller reparere. Mindre sprekker kan repareres med passende reparasjonsmasse, det vil si et puss som ikke er så hardt som underlaget. Ny puss og betong skal eldes omtrent 2 måneder før maling. Enhver form olje og sementhud på ny betong må fjernes. Når du maler på tidligere ikke-malte underlag, grunn 1 gang med Grunnmursmaling fortynnet ca. 10%.

Påføring

Mal ferdig med 2 strøk ublandet grunnmursmaling. Ønsker man grovere overflate kan man tilsette strukturmiddel.

Når du er ferdig med å male

Åpnede beholdere må lukkes forsvarlig og oppbevares stående for å unngå lekkasje. Fjern mest mulig maling fra verktøy før rengjøring. Flytende malingsrester skal ikke helles i avløp, men leveres til miljøstasjon. Tom og rengjort emballasje leveres til gjenvinning.

Viktig

Ikke mal på solfylte overflater eller når det er fare for kraftig eller langvarig regn.

Informasjonen i dette dokumentet er ikke ment å være uttømmende eller fullstendig. Informasjonen er basert på laboratorietester og praktisk erfaring - og er gitt etter vår beste kunnskap. Produktkvaliteten styres av vårt virksomhetssystem, basert på krav til ISO9001 og ISO14001. Som produsent kan vi ikke kontrollere omstendighetene hvor produktet brukes eller de mange faktorene som påvirker påføring og bruk av produktet. Tikkurila er ikke ansvarlig for tilfeller der produktet brukes i strid med instruksjonene eller for ikke-tiltenkte formål. Vi forbeholder oss retten til å endre den gitte informasjonen uten forvarsel.