

# Mineral Pussmaling



*God vedheft til harde og porøse flater  
Gir et holdbart sluttresultat sammen med Primex Mineralgrunn  
Gir en vakker helmatt overflate*

Frisk opp fasaden ved å male den. Beckers Mineral Pussmaling er en helt matt vanntynnet maling som brukes til maling av nye og tidligere behandlede mineralfasader. Mineral Pussmaling bør brukes sammen med Primex Mineragrunn for best resultat.

## Teknisk informasjon

**BRUKSOMRÅDE**  
Eksteriør

**FORBRUK**  
5 - 8 m<sup>2</sup>/l

**GLANS**  
Helmatt

**VERKTØY**  
Pensel, rull, sprøyte

**MALINGSTEMPERATUR**  
Mellom + 5 ° C til ca. + 25 ° C overflatetemperatur

**TØRKETID VED +23°C OG 50 % RELATIV  
LUFTFUKTIGHET**  
Klebefri etter ca. 1 timer. Overmalbar etter ca. 12 timer.

**BINDEMIDDEL**  
Styrenakrylat

**VOC**  
Grenseverdi (Kat A/c): 40 g/l (2010). Produktets VOC < 40 g/l.

For siste versjon: [www.beckers.no](http://www.beckers.no)



Oppbevares frostfritt



## Forberedelse av overflaten

**FORARBEID:** Ny puss og nystøpt betong skal helst ha blitt minst 2 måneder. Fjern løs sement og oljefilm. Rengjør støv, salter og annet løst materiale med grundig børsting, eller, for best resultat, med høytrykksvask med passende trykk og uten rengjøringsmiddel. La det tørke helt og grunn deretter med Primex Mineralgrunn.

**TIDLIGERE MALTE FASADER:** Vask overflaten med Beckers Utendørsvask og skyll etter rikelig med vann. Om nødvendig påfør Beckers Sopp og Algemiddel og la tørke. Eventuell gjenstående maling som ikke fjernes, må være ordentlig festet til overflaten. La den rensede overflaten tørke helt. Sprekker og skader i puss og betong kan repareres med passende reparasjonsmørtel, dvs. en mørtel som ikke er så hard som materialet. Pussoverflater som er i dårlig stand eller har omfattende flassing, skal være grunnet før maling. Grunn bare flater og reparerte overflater med Primex Mineralgrunn. Alvorlig eroderte og absorberende overflater kan også forbehandles med Primex Mineralgrunn for best resultat.

**MELLOM-OG TOPPSTRØK:** Det mellomstrøket kan fortynnes med 10% vann.

**FIBER SEMENTPLATER:** Bør males først etter utendørseksponering i seks måneder.

## Påføring

Rør malingen nøye. Mal 2 ganger med minst 12 timer mellom strøkene.

## Når du er ferdig med å male

Åpnede beholdere må lukkes forsvarlig og oppbevares stående for å unngå lekkasje. Fjern mest mulig maling fra verktøy før rengjøring. Flytende malingsrester skal ikke helles i avløp, men leveres til miljøstasjon. Tom og rengjort emballasje leveres til gjenvinning.

*Informasjonen i dette dokumentet er ikke ment å være uttømmende eller fullstendig. Informasjonen er basert på laboratorietester og praktisk erfaring - og er gitt etter vår beste kunnskap. Produktkvaliteten styres av vårt virksomhetssystem, basert på krav til ISO9001 og ISO14001. Som produsent kan vi ikke kontrollere omstendighetene hvor produktet brukes eller de mange faktorene som påvirker påføring og bruk av produktet. Tikkurila er ikke ansvarlig for tilfeller der produktet brukes i strid med instruksjonene eller for ikke-tiltenkte formål. Vi forbeholder oss retten til å endre den gitte informasjonen uten forvarsel.*

## Viktig

Temperaturen på luften, overflaten og malingen skal alle være minst + 5 °C.  
Ikke bruk i direkte solskinn eller i regn, eller hvis det er fare for regn.