

Mineral Season Extender



*Meget stort temperaturintervall ved påføring, fra +2 °C til +30 °C
Kan overmales etter kun 3 timer.
Eksepsjonell tidlig regnmotstand i kaldt og fuktig vær.*

Beckers Mineral Season Extender er en vannfortynnbar alkalibestandig silikonmodifisert akrylmaling som beskytter betong mot fukt og karbonatisering. Beckers Mineral Season Extender har tidlig regnmotstand og har utvidet temperaturintervall for påføring.

Beckers Mineral Season Extender anbefales til boliger, kommersielle-, lager- og industrielle bygninger samt parkeringshus. CE-merket i henhold til EN1504-2.

Teknisk informasjon

BRUKSOMRÅDE
Eksteriør

FORBRUK
8 m²/l

GLANS
Helmatt

VERKTØY
Sprøyte, pensel, rull

MALINGSTEMPERATUR
Overflaten som skal males, skal være tørr, omgivelsestemperaturen skal være minst +2 °C og den relative luftfuktighet under 90 %. Unngå å male i direkte sollys.

TØRKETID VED +23°C OG 50 % RELATIV LUFTFUKTIGHET
Overmalbar etter ca. 3 timer ved +23 °C og 50 % relativ luftfuktighet.

VERKTØY RENGJØRES MED
Vann eller Penselrens

BINDEMIDDEL
Silikonmodifisert akryl

DENSITET
1,4-1,6avhengig av base og farge.

VOC
Grenseverdi (Kat A/c): 40 g/l (2010). Produktets VOC < 40 g/l.

Forberedelse av overflaten

Overflatebehandling Umalte overflater: Underlaget må være tilstrekkelig tørt og hardt før behandling. (Ny betong og overflater av sementpuss må behandles tidligst etter 4 uker og må være tørr). Rengjør de umalte overflatene for skitt, støv og salt. Overflater med mugg, mose osv. rengjøres med Beckers Alg & Møgeltvätt i henhold til instruksjonene for rengjøringsproduktet. Glatte overflater og sementhud må alltid forbehandles mekanisk for å skape et egnet underlag for maling. Utfør nødvendige reparasjoner med egnede produkter i henhold til instruksjonene for valgte produkter.

Tidligere malt overflate: Overflaten rengjøres ved å fjerne smuss, støv eller salt. Overflater med mugg, mose osv. rengjøres med Beckers Alg & Møgeltvätt i henhold til instruksjonene for rengjøringsproduktet. Fjern eventuelle avskallinger og løs maling. Velg metode i henhold til underlagets styrke og hvilken malingsstype som skal fjernes (f.eks. stålbørsting, høytrykksvasking med varmt vann eller våt sandblåsing). Utfør nødvendige reparasjoner med egnede produkter i henhold til instruksjonene for valgte produkter.

Påføring

Behovet for grunning avgjøres fra gang til gang. Det anbefales å grunne absorberende underlag med Beckers Primex Mineral-primer eller å tilsette Primex Gel i første strøk. Følg instruksjonene for det aktuelle produktet ved grunning.

Påfør to strøk av produktet med ønsket påføringsmetode og i henhold til instruksjonene om forbruk, påføringsbetingelser og metoder.

Påføres med rull, pensel eller sprøyte. Ved sprøyting benyttes min. dysestørrelse 0,68 mm (0,027")

Når du er ferdig med å male

Unngå att større mengder av produktet slippes ut i vannkilder, kloakk eller miljøet.

Informasjonen i dette dokumentet er ikke ment å være uttømmende eller fullstendig. Informasjonen er basert på laboratorietester og praktisk erfaring – og er gitt etter vår beste kunnskap. Produktkvaliteten styres av vårt virksomhetssystem, basert på krav til ISO9001 og ISO14001. Som produsent kan vi ikke kontrollere omstendighetene hvor produktet brukes eller de mange faktorene som påvirker påføring og bruk av produktet. Tikkurila er ikke ansvarlig for tilfeller der produktet brukes i strid med instruksjonene eller for ikke-tiltenkte formål. Vi forbeholder oss retten til å endre den gitte informasjonen uten forvarsel.

Vedlikehold

Skitne overflater kan forsiktig vaskes med en høytrykksrenser uten vaskemiddel. Dette kan tidligst utføres en måned etter overflatebehandlingen. Vaskingen kan etterlate permanente merker på overflaten. Områder som skal vaskes må utformes/avgrenses slik at dette blir minst mulig iøyenfallende. Rengjør tørt, løst smuss lett med en myk børste uten å gni på overflaten. Overflater malt med Beckers Mineral Season Extender kan vedlikeholdes med Mineral Season Extender, Betongbeskyttelsesmaling eller Kivisil.

Lagring

Beskyttes mot frost. Produktet lagres best kjølig og ikke over +35 °C. Unngå direkte sollys, selv også under en beskyttende presenning. Hvis produktet er tonet eller hvis produktet lagres i en utilstrekkelig forseglet eller halvfull emballasje, tåler ikke produktet langvarig lagring.

Viktig

Rør malingen før bruk. Sørg for å ha nok maling fra samme produksjonsbatch for å sikre en jevn og ensartet overflate. Hvis det benyttes forskjellige batchnumre, må området mellom det gamle og det nye batch nr males med en 1:1-blanding av de to batchnumrene. Mal slik at overgangen mellom malingspartiene blir minst mulig iøyenfallende. En ensartet skjøtefri finish oppnås ved å kontinuerlig opprettholde en "våt-kant" under påføringsprosessen. Følg de anbefalte anvisninger for forbruk for å sikre at malingen gir tilstrekkelig beskyttelse.