

Mood Professional Finish Tre og Panel 70 Blank



*Jevnt resultat
Hard, blank og slitesterk overflate
Svært motstandsdyktig mot flekker*

Mood Professional Finish 70 Blank er en blank maling til dør, list, tre og panel - og også metaloverflater - innendørs. Den er meget enkel å påføre og gir et vakkert, svært jevnt, hardt og slitesterkt resultat.

Teknisk informasjon

BRUKSOMRÅDE
Interiør

FORBRUK
8 - 10 m²/l

GLANS
Blank

VERKTØY
Sprøyte, pensel, rull

MALINGSTEMPERATUR
Fra +10°C til ca. +25°C overflatetemperatur

**TØRKETID VED +23°C OG 50 % RELATIV
LUFTFUKTIGHET**
Klebefri etter ca. 2 timer. Overmalbar etter ca. 4 timer.

VERKTØY RENGJØRES MED
Vann eller Penselrens

BINDEMIDDEL
Acrylat

VOC
Grenseverdi (Kat A/d): 130 g/l (2010). Produktets VOC < 130 g/l.

For siste versjon: www.beckers.no



Oppbevares frostfritt



Forberedelse av overflaten

Umalte flater: Sørg for at underlaget er tørt, rent og støvfritt. Reparer eventuelle skader med Beckers Snickerisparkel. Slip med middels fint sandpapir. Grunn med Beckers Primer Grunning Tre & Panel.

Malte flater: Fjern først støv, skitt og løs maling. Rengjør overflaten med Beckers Malervask som anvist. Reparer eventuelle skader med Beckers Snickerisparkel. Blanke flater mattslipes med fint sandpapir. Grunn med Beckers Primer Grunning Tre & Panel. Det er ikke nødvendig å grunne flater i god stand.

Bruk Beckers Heftgrunn til metall- og fabrikkmalte eller ikke-sugende overflater.

Påføring

Rør malingen grundig før bruk. Påfør 2 strøk med Mood Professional Finish 70 Blank - med pensel, rull eller sprøyte.

Slip mellom strøkene med fint sandpapir for å fjerne eventuelt fiberreising for ekstra godt sluttresultat. På store flater kan det brukes rulle. Unngå rulle med skumgummi da den drar luft ned i malingen. Jevn ut malingen med en flat fordriver.

Når du er ferdig med å male

Åpnede beholdere må lukkes forsvarlig og oppbevares stående for å unngå lekkasje. Fjern mest mulig maling fra verktøy før rengjøring. Flytende malingsrester skal ikke helles i avløp, men leveres til miljøstasjon. Tom og rengjort emballasje leveres til gjenvinning.

Vedlikehold

Daglig pleie: Rengjør overflaten med et egnet, mildt rengjøringsmiddel og skyllderetter med lunkent vann. For best resultat, vask hele overflaten som skal males. Fjerne flekker: Bruk egnet flekkfjerningsmiddel. Svart misfarging (metallsmørking) som følge av at nøkler eller ringer gnides mot den malte overflaten kan

fjernes med et rent viskelær. Bruk aldri sterke løsemidler eller sprit.

Flekking/ Touch-up: Flekk alltid opp med det samme produktet som overflaten sist ble malt med og om mulig samme batchnummer som sist brukt. I tilfelle av et nytt batchnummer eller en ødeleggelse av maling, kan det oppstå et lite fargevikt.

For best resultat, mal alltid opp en vegg fra hjørne til hjørne for å unngå forskjeller i struktur, farge og glans. Når du flekker, prøv å følge veggens struktur ved å bruke samme type rulle for å minimere risikoen for forskjeller i struktur, farge og glans. Små flekker kan flekkes med en pensel.

Generelt: Malingens gode egenskaper oppnås først etter cirka 14 dager ved normal romtemperatur 23 °C. Unngå hard tilsmussing og rengjøring av overflatene til veggen har blitt helt hard.

Viktig

Ikke mal hvis overflaten er kaldere enn +10°C.

Mood Professional Finish skal ikke brukes som toppstrøk på Beckers Panelgrunn.

Se beckers.no for mer informasjon.

Informasjonen i dette dokumentet er ikke ment å være uttømmende eller fullstendig. Informasjonen er basert på laboratorietester og praktisk erfaring - og er gitt etter vår beste kunnskap. Produktkvaliteten styres av vårt virksomhetssystem, basert på krav til ISO9001 og ISO14001. Som produsent kan vi ikke kontrollere omstendighetene hvor produktet brukes eller de mange faktorene som påvirker påføring og bruk av produktet. Tikkurila er ikke ansvarlig for tilfeller der produktet brukes i strid med instruksjonene eller for ikke-tiltenkte formål. Vi forbeholder oss retten til å endre den gitte informasjonen uten forvarsel.