

# Novasil Fasademaling



*Spesielt tilpasset for større mineralske overflater*  
*Diffisjonsåpen*  
*Silikonmodifisert*

Novasil Fasademaling er en vanntynnbar, silikonmodifisert akrylatmaling som brukes til utendørs maling av nye og behandlede betong- og pussflater i god stand.

## Teknisk informasjon

**BRUKSOMRÅDE**  
Eksteriør

**FORBRUK**  
4 - 6 m<sup>2</sup>/l

**GLANS**  
Helmatt

**VERKTØY**  
Pensel, rull, sprøyte

**MALINGSTEMPERATUR**  
Temperaturen i luften og på overflaten må være minst +5°C og relativ luftfuktighet må være under 80%.

**TØRKETID VED +23°C OG 50 % RELATIV  
LUFTFUKTIGHET**  
Kan males over etter ca 12 timer.

**BINDEMIDDEL**  
Acrylat

**TØRRSTOFFINNHold VED VOLUM**  
45 %

**VOC**  
Grenseverdi (Kat A/c): 40 g/l (2010). Produktets VOC < 40 g/l.

For siste versjon: [www.beckers.no](http://www.beckers.no)



Oppbevares frostfritt

## Forberedelse av overflaten

### FORBEHANDLING OG GRUNNING

**NYE FLATER:** rengjør for å fjerne smuss, løse partikler og salter. Formstøpt betong må du behandle mekanisk for å fjerne sementthud og for å oppnå god festeevne. Bruk Pussgrunn for å oppnå god festeevne og for å redusere risikoen for vanninntrenging og saltutfellinger på nyfabrikkerte, harde betongflater.

**BEHANDLEDE FLATER:** Velg rengjøringsmetode ut fra underlagets styrke og malingsstype. Fjern alger og sopp med Beckers Sopp og Algemiddel. Etter rengjøring fjerner du flassende maling og partier med svakt feste. Åpne opp sprekker, og reparer dem med egnet reparasjonsmasse. Pussflater i svært dårlig stand eller med omfattende bom i pussjiktet bør pusses på nytt før maling. For å oppnå god festeevne og redusere risikoen for vanninntrenging og saltutfellinger bør du grunne med Pussgrunn.

I stedet for å bruke grunning kan du male med Novasil blandet med Primer Gel i forholdet 9:1 (blandingen må brukes innen 24 timer).

## Påføring

Rør Novasil Fasademaling godt opp før bruk. For å få et jevnt resultat må du ha nok maling fra samme produksjonsnummer. Slik unngår du nyanseforskjeller. Pass på at det ikke oppstår overlappende skjøter. Flater som er grunnet med Novasil Fasademaling i kombinasjon med Primer Gel, males en gang med Novasil Fasademaling. Flater som er grunnet med Pussgrunn, ferdigbehandles med to strøk maling.

## Når du er ferdig med å male

Åpnede beholdere må lukkes forsvarlig og oppbevares stående for å unngå lekkasje. Fjern mest mulig maling fra verktøy før rengjøring. Flytende malingsrester skal ikke helles i avløp, men leveres til miljøstasjon. Tom og rengjort emballasje leveres til gjenvinning.

## Viktig

Betongelementer samt kalksementpuss overflater kan males når byggfukten er borte. Flaten må være ren og tørr før behandling. Mens du maler, samt i 4 timer etter avsluttet behandling, må temperaturen i luften og på overflaten må være minst +5°C, og relativ luftfuktighet må være under 80%.

Beskytt flater som ikke skal males, og tørk straks bort eventuelt søl.

For mer informasjon, les våre arbeidsråd, brosjyrer og hjemmeside.

*Informasjonen i dette dokumentet er ikke ment å være uttømmende eller fullstendig. Informasjonen er basert på laboratorietester og praktisk erfaring - og er gitt etter vår beste kunnskap. Produktkvaliteten styres av vårt virksomhetssystem, basert på krav til ISO9001 og ISO14001. Som produsent kan vi ikke kontrollere omstendighetene hvor produktet brukes eller de mange faktorene som påvirker påføring og bruk av produktet. Tikkurila er ikke ansvarlig for tilfeller der produktet brukes i strid med instruksjonene eller for ikke-tiltenkte formål. Vi forbeholder oss retten til å endre den gitte informasjonen uten forvarsel.*