

Perfekt Dekkbeis



*Grunning og toppstrøk i ett.
Lett å påføre- enkel å vedlikeholde
God glans og fargebestandighet*

Mal trefasaden på nytt, men behold den fine trestrukturen. Perfekt Dekkbeis er en dekkende beis beregnet for nymaling og overmaling av trefasader og detaljer utendørs. Dekkbeisen gir en overflate som beskytter mot ytre påkjenninger samtidig som den fremhever treets vakre struktur. Perfekt Dekkbeis er bra på mange måter - den er lett å påføre, har god inntrengning i underlaget og god vedheft, og beskytter mot fuktopptak, fargeendring og riper.

Teknisk informasjon

BRUKSOMRÅDE
Eksteriør

FORBRUK
6 - 10 m²/l

GLANS
Halvmatt

VERKTØY
Pensel, rull, sprøyte

MALINGSTEMPERATUR
Minimum +7 °C i overflatetemperatur

TØRKETID VED +23°C OG 50 % RELATIV
LUFTFUKTIGHET
Klebefri etter ca. 4 timer. Overmalbar etter ca. 16 timer.

VERKTØY RENGJØRES MED
Vann eller Penselrens

BINDEMIDDEL
Alkydolje-akryl hybrid og linolje

VOC
Grenseverdi (Kat A/e): 130 g/l (2010). Produktets VOC < 130 g/l.

For siste versjon: www.beckers.no



Oppbevares frostfritt



Forberedelse av overflaten

Overflater som skal males må være rene og tørre. Skitne overflater vaskes med Beckers Utendørsvask eller Beckers Alge & Soppvask ved behov. Blanke, harde og glatte overflater samt skarpe hjørner og kanter slipes med grovt sandpapir. Grånet, porøst treverk og løs maling skrapes eller børstes ned til fast overflate. Alle overflater børstes rene for smuss og støv. Høvlede flater og utskårne tømmerstokker rubbes opp med grovt sandpapir før maling.

NYTT UBEHANDLET TRE: Primex Grunnolje Plus påføres på hele fasaden. Endeved, skjøter og spikerhoder påføres til metning med Primex Grunnolje Plus.

Overskuddet tørkes av etter 30 minutter. **VED OMMALING** av overflater i dårlig stand må alle overflater grunnes med Primex Tregrunn Plus. Dette gjelder også ved maling av overflater tidligere malt med gamle alkyd- og oljemalinger.

MALING PÅ INDUSTRIGRUNNET KLEDNING: Kledning som er kjøpt industrigrunnet med Pinja Protect fra Tikkurila Norge AS anses å ha en tilfredstillende grunnbeskyttelse. Vår anbefaling er å påføre 2 toppstrøk med Perfekt Dekkbeis. Kledning som er industrigrunnet med Pinja Protect fra Tikkurila Norge AS som har vært utsatt for vær og vind i mer enn 10 måneder, må grunnes på nytt for å få tilfredsstillende beskyttelse.

Påføring

Perfekt Dekkbeis påføres fylldig i 2 strøk. Se våre instruksjoner om forbruk. Vær ekstra nøye med endeved, skjøter og spikerhoder. Anbefalt forbruk: Uhovlede paneler: 6-7 m²/L (Våtfilmtykkelse: 140-160 my; Tørrfilmtykkelse: 50-60 my) Høvlede eller tidligere malte paneler: 7-8 m²/L (Våtfilmtykkelse: 110-140 my; Tørrfilmtykkelse: 40-50 my). På høvlede paneler eller tidligere malte flater kan det være vanskelig å påføre nok maling. Hvis strøkene er tynnere enn anbefalt, bør det males et ekstra strøk for å oppnå best holdbarhet. Ved påføring av Perfekt Dekkbeis med sprøyte anbefales dysestørrelse FFLP 312 og trykk på 80-100 bar.

Ved påføring med sprøyte eller rull skal malingen etterslettes med pensel.

Når du er ferdig med å male

Åpnede beholdere må lukkes forsvarlig og oppbevares stående for å unngå lekkasje. Fjern mest mulig maling fra verktøy før rengjøring. Flytende malingsrester skal ikke helles i avløp, men leveres til miljøstasjon. Tom og rengjort emballasje leveres til gjenvinning.

Vedlikehold

Fukt fasaden med rent kaldt vann. Påfør Beckers Utendørsvask fortynnet etter anbefaling for det tiltenkte formål. Skrubber deretter overflaten og skyl overflaten grundig med vann. I varmt og tørt vær kan vaskemiddelet tørke på overflaten. Unngå dette ved å vaske mindre arealer om gangen. På overflater med alger eller overflatesopp benyttes Beckers Alge & Soppvask fortynnet med vann i henhold til anbefalingen for det tiltenkte formålet. Skrubber deretter overflaten og skyl grundig med vann. La overflaten tørke. Merk at Beckers Utendørsvask og Alg & Soppvask kan ha en etsende effekt på glass. Tildekk vinduene nøye før du vasker fasaden.

Begynn alltid å vaske nedenfra og opp. Bruk hageslange med normalt vanntrykk når du vasker trefasader. Høytrykksvasker kan benyttes med forsiktighet til å vanne og skylle overflaten, husk å rette vannstrålen langs panelbordene, ikke rett mot overflaten som vil presse skitt og vann inn i fasaden. Rengjøringsmidler skal alltid skal skylles grundig av. Ved vedlikeholdsvask av malte overflater, må de være i så god stand at de ikke direkte tar opp vann under rengjøring (noe vann trenger alltid inn). Hvis overflatene er i så dårlig forfatning at de tar opp vann, dvs. overflatene blir mørke, anbefaler vi ommaling. Kontakt din nærmeste Beckers-forhandler for ytterligere informasjon.

Viktig

Omrøres før bruk!

Underlaget må være tørt ved maling, maks. 16 % fuktinnhold. Ikke mal på soloppvarmede overflater. Mal heller ikke ved fare for regn eller dugg i løpet av

Informasjonen i dette dokumentet er ikke ment å være uttømmende eller fullstendig. Informasjonen er basert på laboratorietester og praktisk erfaring - og er gitt etter vår beste kunnskap. Produktkvaliteten styres av vårt virksomhetssystem, basert på krav til ISO9001 og ISO14001. Som produsent kan vi ikke kontrollere omstendighetene hvor produktet brukes eller de mange faktorene som påvirker påføring og bruk av produktet. Tikkurila er ikke ansvarlig for tilfeller der produktet brukes i strid med instruksjonene eller for ikke-tiltenkte formål. Vi forbeholder oss retten til å endre den gitte informasjonen uten forvarsel.

1-2 timer etter at malerarbeidet er avsluttet. Vær oppmerksom på at høy luftfuktighet kan forlenge tørketiden.

MERK! Ved påføring med sprøyte må det benyttes halvmaske mot faste og flytende partikler (FFP2).

Besøk vår hjemmeside www.beckers.no for arbeidsråd, faktablad og ytterligere informasjon.

Informasjonen i dette dokumentet er ikke ment å være uttømmende eller fullstendig. Informasjonen er basert på laboratorietester og praktisk erfaring - og er gitt etter vår beste kunnskap. Produktkvaliteten styres av vårt virksomhetssystem, basert på krav til ISO9001 og ISO14001. Som produsent kan vi ikke kontrollere omstendighetene hvor produktet brukes eller de mange faktorene som påvirker påføring og bruk av produktet. Tikkurila er ikke ansvarlig for tilfeller der produktet brukes i strid med instruksjonene eller for ikke-tiltenkte formål. Vi forbeholder oss retten til å endre den gitte informasjonen uten forvarsel.

Version 250322