

Perfekt Helmatt Fönster&Snickeri Plus



*Suveren glans- og fargeholdbarhet
Fyldig konsistens og lett å male med
Gir en jevn og vakker overflate*

Perfekt Helmatt Vindu & Tredetaljer Plus er en helmatt maling som tørker raskt og gir vinduer og tredetaljer maksimal beskyttelse. Den er spesielt tilpasset for maling av vinduer og tredetaljer. Malingen siger ikke, er lett å påføre og lett å utspare mot glassflater. Med Perfekt Vindu & Tredetaljer Helmatt Plus får du et vakkert helmatt utseende og en holdbar overflate.

Teknisk informasjon

BRUKSOMRÅDE
Eksteriør

FORBRUK
5 - 7 m²/l

GLANS
Helmatt

VERKTØY
Pensel

MALINGSTEMPERATUR
Overflatetemperatur: minimum +7°C

TØRKETID VED +23°C OG 50 % RELATIV
LUFTFUKTIGHET
Overmalbar: 6-8t
Støvtørr: 3-4t

VERKTØY RENGJØRES MED
Vann eller Penselrens

BINDEMIDDEL
Acrylat



Forberedelse av overflaten

Overflater som skal males må være rene og tørre. Vask skitne overflater. Skrap bort løstsittende og oppsprukket gammel maling og porøs/grånet tre. Skarpe hjørner og glatte/ høvlde overflater slipes med grovt slipepapir. Sprukket og løs kitt fjernes. Behandle sugende overflater, som endetre, hjørneskjøter/hjørnestykker og kittfalser med Primex Grunnolje Tre Plus. Tørk av overskytende grunnolje. Tidligere malte, grunnoljede samt trehvite overflater grunnes med Primex Tregrunn Plus. Reparer sprekker og kittfals med vinduskitt.

Påføring

Ferdigmales 2 strøk med Perfekt Helmatt Vindu & Tredetaljer Plus, se våre instruksjoner for forbruk. Påføres fylldig med en våtfilmstykkelse på minimum 100 my for hvert strøk. Benytt en myk, helsyntetisk pensel og mal noen mm inn på glasset for å forsegle kittkanten. For best resultat, påfør et ekstra strøk på bunnstykket og litt oppover på sidene.

Viktig

Omrøres før bruk! Underlaget skal være rent og tørt og trekonstruksjonen skal ikke ha et fuktinnhold på mer enn 16 %. Ikke mal på soloppvarmede overflater eller når det er fare for regn og dugg innen 2-4 timer etter ferdig maling. Unngå maling på overflater kaldere enn +7°C. Besøk www.beckers.no for ytterligere informasjon.

Informasjonen i dette dokumentet er ikke ment å være uttømmende eller fullstendig. Informasjonen er basert på laboratorietester og praktisk erfaring - og er gitt etter vår beste kunnskap. Produktkvaliteten styres av vårt virksomhetssystem, basert på krav til ISO9001 og ISO14001. Som produsent kan vi ikke kontrollere omstendighetene hvor produktet brukes eller de mange faktorene som påvirker påføring og bruk av produktet. Tikkurila er ikke ansvarlig for tilfeller der produktet brukes i strid med instruksjonene eller for ikke-tiltenkte formål. Vi forbeholder oss retten til å endre den gitte informasjonen uten forvarsel.