

Perfekt Helmatt Fasade Plus



*Gir en helmatt vakker overflate
Kan blandes i aller Beckers utendørsfarger
God fargeholdbarhet over tid.*

Perfekt Helmatt Fasade Plus er en helmatt maling for trefasader. Den gir et moderne preg på trefasader med et vakkert og elegant helmatt utseende. Perfekt Helmatt Fasade Plus har fantastisk god fargeholdbarhet over lang tid og gir trefasaden maksimal beskyttelse. I system med Beckers Primex Grunnolje Tre Plus og Primex Tregrunn Plus motvirker den opptak av smuss og svartsopp på overflaten. Perfekt Helmatt Fasade Plus har god utflyt, tørker raskt og kan males på de fleste tidligere malte treoverflater.

Teknisk informasjon

BRUKSOMRÅDE
Eksteriør

FORBRUK
6 - 8 m²/l

GLANS
Helmatt

VERKTØY
Sprøyte, pensel, rull

MALINGSTEMPERATUR
Mellom +7 °C og ca. +25 °C i overflatetemperatur

TØRKETID VED +23°C OG 50 % RELATIV

LUFTFUKTIGHET
Støvtørr etter ca. 1 time
Overmalbar: 3-4 timer.

VERKTØY RENGJØRES MED
Vann eller Penselrens

BINDEMIDDEL
Acrylat

For siste versjon: www.beckers.no



Oppbevares frostfritt



Forberedelse av overflaten

Overflater som skal males må være rene og tørre. Skitne overflater vaskes med Beckers Utendørsvask. Mugg- og svertesopp vaskes bort med eller Beckers Alge & Soppvask. Børst eller skrap av løs maling eller sprukne malingslag samt porøst, grånet trevirke. Skarpe hjørner og kanter avrundes. Høvlende flater og utskårne tømmerstokker bør rubbes opp med grovt sandpapir før maling. Mattslip blanke, harde malingsflater.

NYTT UBEHANDLET TRE: Primex Grunnolje Tre Plus påføres på endaved, skjøter og spikerhoder til metning. Overskuddet tørkes av etter 30 minutter. Grunn deretter hele fasaden inkludert endaved med Primex Tregrunn Plus. **VED OMMALING** på overflater i dårlig stand må alle overflater grunnes med Primex Tregrunn Plus, dette gjelder også ved maling av overflater tidligere malt med gamle alkyl- og oljemaling.

MALING PÅ INDUSTRIGRUNNET KLEDNING: Kledning som er kjøpt i industrigrunnet med Pinja Protect fra Tikkurila Norge AS anses å ha en tilfredsstillende grunnbeskyttelse. Vår anbefaling er å påføre 2 toppstrøk med Perfekt Helmatt Fasade Plus. Kledning som er i industrigrunnet med Pinja Protect fra Tikkurila Norge AS som har vært utsatt for vær og vind i mer enn 10 måneder, må grunnes på nytt for å få tilfredsstillende beskyttelse.

Påføring

Ferdigmales 2 strøk med Perfekt Helmatt Fasade Plus. Påføres fylldig. Se våre instruksjoner om forbruk. Vær ekstra nøye med endaved, skjøter og spikerhoder. Ved påføring med sprøyte eller rull skal malingen etterslettes med pensel.

Anbefalt forbruk:

Uhøvlet panel: 6-7 m²/L (Våt filmtykkelse: 140-160 my;

Tørr filmtykkelse: 50-60 my)

Høvlet eller tidligere malt panel: 7-8 m²/L

(Våt filmtykkelse: 110-140 my; Tørr filmtykkelse: 40-50 my)

På høvlet panel eller tidligere malte overflater kan det være vanskelig å påføre nok maling. Hvis strøkene er

tynnere enn anbefalt, skal det påføres et ytterligere strøk for å oppnå best holdbarhet. Hvis Perfekt Helmatt Fasade Plus blir påført med sprøyte, anbefaler vi dysestørrelse FFLP 312 og trykk på 80-100 bar.

Når du er ferdig med å male

Åpnede beholdere må lukkes forsvarlig og oppbevares stående for å unngå lekkasje. Fjern mest mulig maling fra verktøy før rengjøring. Flytende malingsrester skal ikke helles i avløp, men leveres til miljøstasjon. Tom og rengjort emballasje leveres til gjenvinning.

Viktig

Omrøres før bruk! Underlaget skal være rent og tørt og trekonstruksjonen skal ikke ha et fuktinnhold på mer enn 16 %. Ikke mal på soloppvarmede overflater eller når det er fare for regn og dugg innen 1-2 timer etter ferdig maling. For å redusere risikoen for muggvekst på malingsfilmen benyttes det et stoff som under ugunstige tørkeforhold kan gi gulning. Dette fenomenet oppstår sjelden når produktet tørker raskt, men ved lavere temperaturer og høyere luftfuktighet forlenges tørketiden. Gulningen forsvinner normalt av seg selv etter 2-4 uker når overflaten utsettes for solens UV-stråler og lys. De fasadeflatene som utsettes for mindre sollys kan ta litt lengre tid. Vi anbefaler at du venter, men ønsker du å fjerne gulningen, er det mulig å vaske fasaden med askorbinsyre og rent vann. Gulningen kan ikke overmales ettersom den går gjennom neste strøk med maling. Denne gulningen påvirker ikke kvaliteten, holdbarheten til produktet eller stoffet som reduserer risikoen for begroing, kun midlertidig rent estetisk. Normalt forsvinner gulningen over tid og det påvirker ikke fargens funksjonalitet.

Besøk www.beckers.no for ytterligere informasjon.

Informasjonen i dette dokumentet er ikke ment å være uttømmende eller fullstendig. Informasjonen er basert på laboratorietester og praktisk erfaring - og er gitt etter vår beste kunnskap. Produktkvaliteten styres av vårt virksomhetssystem, basert på krav til ISO9001 og ISO14001. Som produsent kan vi ikke kontrollere omstendighetene hvor produktet brukes eller de mange faktorene som påvirker påføring og bruk av produktet. Tikkurila er ikke ansvarlig for tilfeller der produktet brukes i strid med instruksjonene eller for ikke-tiltenkte formål. Vi forbeholder oss retten til å endre den gitte informasjonen uten forvarsel.