

Radiatormaling V



*God dekkevne
Gulner ikke over tid
Tørker raskt og gir et ensartet resultat*

Radiatormaling V er en halvblank, vanntynnet akrylmaling. Den er spesielt tilpasset maling av radiatorer og metallrør innendørs. Den har en ubetydelig lukt under påføring og opptørring og gulner ikke.

Teknisk informasjon

BRUKSOMRÅDE
Interiør

FORBRUK
8 m²/l

GLANS
Halvblank

VERKTØY
Pensel, rull, sprøyte

MALINGSTEMPERATUR
Mellom +5°C til ca. +25°C overflatetemperatur

TØRKETID VED +23°C OG 50 % RELATIV
LUFTFUKTIGHET
Klebefri etter ca. 1 timer. Overmalbar etter ca. 8 timer.

BINDEMIDDEL
Acrylat

VOC
Grenseverdi (Kat A/d): 130 g/l (2010). Produktets VOC < 130 g/l.

For siste versjon: www.beckers.no



Oppbevares frostfritt



Forberedelse av overflaten

UBEHANDLADE FLATER: Rust fjernes med skrape og stålborste. Grunn med Beckers Metallprimer V.

TIDLIGERE MALTE FLATER: Påfør Beckers Malervask og la skummet virke i noen minutter. Tørk deretter overflaten med en fuktig microfiberklut. Blanke flater mattslipes med et slipepapir (P240). Løstsittende maling og rust fjernes med skrape og stålborste.

Påføring

Ferdigmal 2 strøk med Radiatormaling V.

Å male på varme flater bør unngås da malingen vil flyte dårligere.

Når du er ferdig med å male

Åpnede beholdere må lukkes forsvarlig og oppbevares stående for å unngå lekkasje. Fjern mest mulig maling fra verktøy før rengjøring. Flytende malingsrester skal ikke helles i avløp, men leveres til miljøstasjon. Tom og rengjort emballasje leveres til gjenvinning.

Vedlikehold

Rengjøring

Vedlikehold i hverdagen: Rengjør flaten med et mildt rengjøringsmiddel og skyll med lunkent vann. For best resultat, vask hele veggen nedenfra og opp, og husk å lufte rommet så veggene tørker fortere.

Flekkfjerning:

Bruk rengjøringsmiddel. Rustflekker fjernes med mateddik. Sort misfarging (metallsvete) som har oppstått når man f.eks. har gnidd nøkler eller ringer mot den malte flaten, fjerner man med et rent viskelær. Bruk aldri sterke løsemidler eller sprit.

Forbedring

Bruk alltid det samme produktet som det flaten ble malt med sist og om mulig samme serienummer som det sist brukte. Med annet serienummer eller

brekking av farge kan det forekomme avvik i fargen. For optimalt resultat, puss opp en vegg fra hjørne til hjørne for å unngå struktur, farge og glansforskjeller. For å pusse opp flekker, prøv å etterligne veggens struktur ved å bruke samme type rulle for å unngå struktur, farge og glansforskjeller. Små flekker repareres med pensel.

Generelt

De gode egenskapene til Radiatormaling V oppnås først etter cirka 14 dager ved normal romtemperatur 23 °C. Malingsfilmen i denne perioden er mer følsom for riper, slitasje og flassing. Unngå kraftig tilsmussing og rengjøring av overflatene til Radiatormaling V har herdet.

Viktig

Unngå maling hvis flaten er kaldere enn +5°C.

For mer informasjon les våre arbeidsråd, faktablad, brosjyrer og hjemmeside.

Informasjonen i dette dokumentet er ikke ment å være uttømmende eller fullstendig. Informasjonen er basert på laboratorietester og praktisk erfaring - og er gitt etter vår beste kunnskap. Produktkvaliteten styres av vårt virksomhetssystem, basert på krav til ISO9001 og ISO14001. Som produsent kan vi ikke kontrollere omstendighetene hvor produktet brukes eller de mange faktorene som påvirker påføring og bruk av produktet. Tikkurila er ikke ansvarlig for tilfeller der produktet brukes i strid med instruksjonene eller for ikke-tiltenkte formål. Vi forbeholder oss retten til å endre den gitte informasjonen uten forvarsel.