

Scotte L2 Takmaling



*Helmatt lett takmaling som gir en refleksfri overflate
Lukter minimalt ved påføring og tørking og spruter minimalt ved maling med rulle
Svært lav egenvekt som gjør malingen mer skånsom mot skuldre og rygg*

Scotte L2 er en helmatt takmaling som brukes på sandsparklede tak, men også på andre typer flater innendørs. Malingen har svært lav vekt, noe som ergonomisk er skånsomt for deg som er yrkesmaler. Malingen lukter lite ved påføring og tørking og spruter minimalt ved rullepåføring - noe som gjør jobben enklere for deg.

Teknisk informasjon

BRUKSOMRÅDE
Interiør

FORBRUK
3 - 5 m²/l

GLANS
Helmatt

VERKTØY
Pensel, rull, sprøyte

MALINGSTEMPERATUR
Mellom +5°C til ca +25°C overflatetemperatur

TØRKETID VED +23°C OG 50 % RELATIV
LUFTFUKTIGHET
Klebefri etter ca. 0,5 timer. Overmalbar etter ca. 3 timer.

VERKTØY RENGJØRES MED
Vann eller Penselrens

BINDEMIDDEL
Acrylat

VOC
Grenseverdi (Kat A/a): 30 g/l (2010). Produktets VOC < 30 g/l.

For siste versjon: www.beckers.no



Oppbevares frostfritt



Forberedelse av overflaten

TIDLIGERE MALTE TAK INNVENDIG: Scotte L2 skal ruller direkte på rent underlag. Vanligvis trengs to strøk. SPARKLING OG REPARASJON: Bruk Scotte Sparkel-serien.

Påføring

Malingen påføres med rulle i 2 fyldige strøk.

Når du er ferdig med å male

Åpnede beholdere må lukkes forsvarlig og oppbevares stående for å unngå lekkasje. Fjern mest mulig maling fra verktøy før rengjøring. Flytende malingsrester skal ikke helles i avløp, men leveres til miljøstasjon. Tom og rengjort emballasje leveres til gjenvinning.

Vedlikehold

Rengjøring

Vedlikehold i hverdagen:

Tørk av flatene med en godt vridd opp klut. Husk at matte flater er mer følsomme for glansing og kan bli skjoldete ved kraftig rengjøring.

Flekkfjerning:

Bruk oppvask- eller rengjøringsmiddel. Rustflekker fjernes med mateddik. Sort misfarging (metallsverte) som har oppstått når man f.eks. har gnidd nøkler eller ringer mot den malte flaten, fjerner man med et rent viskelær. Bruk aldri sterke løsemidler eller sprit.

Flekking/ Touch-up:

Bruk alltid det samme produktet som det flaten ble malt med sist og om mulig samme serienummer som det sist brukte. Med annet serienummer eller brekking av farge kan det forekomme avvik i fargen.

For best resultat, mal derfor hele taket for å unngå struktur, farge og glansforskjeller. For å reparere flekker, forsøk å etterligne takets struktur for å redusere risikoen for struktur, farge og glansforskjeller.

Generelt:

De gode egenskapene til takmalingen oppnås først etter ca. 14 dager med normal romtemperatur 23°C. Unngå å skitne til eller rengjøre flatene til takmalingen er ferdig herdet.

Viktig

For mer informasjon, les arbeidsrådene våre, faktaark, brosjyrer og nettsted.

Informasjonen i dette dokumentet er ikke ment å være uttømmende eller fullstendig. Informasjonen er basert på laboratorietester og praktisk erfaring - og er gitt etter vår beste kunnskap. Produktkvaliteten styres av vårt virksomhetssystem, basert på krav til ISO9001 og ISO14001. Som produsent kan vi ikke kontrollere omstendighetene hvor produktet brukes eller de mange faktorene som påvirker påføring og bruk av produktet. Tikkurila er ikke ansvarlig for tilfeller der produktet brukes i strid med instruksjonene eller for ikke-tiltenkte formål. Vi forbeholder oss retten til å endre den gitte informasjonen uten forvarsel.