

Scotte LSG



*Grå sprøytesparkel for nybygg og renovering.
For å slette ut ujevnheter og sår
Svanemerke og M1 merket*

Beckers Scotte LSG er en grå, mediumkornet sprøytesparkel for å slette ut utjevning og sår i overflaten.

Fyllstoffet oppfyller kravene til CE-merking i henhold til EN 15824 og er produsert i samsvar med ISO 9001 og ISO 14001.

Teknisk informasjon

BRUKSOMRÅDE
Interiør

FORBRUK
0,3 - 1 l/m²

VERKTØY
Sprøyte, sparkelsprøyte

MALINGSTEMPERATUR
Ikke sparkle hvis overflaten er kaldere enn + 8 ° C

TØRKETID VED +23°C OG 50 % RELATIV
LUFTFUKTIGHET
Klebefri etter ca. 2 timer. Overmalbar etter ca. 12 timer.

TØRRSTOFFINNHold VED VEKT
65 %

For siste versjon: www.beckers.no



Oppbevares frostfritt



Forberedelse av overflaten

Forsikre deg om at underlaget er rent, tørt og støvfritt.
Før sparkling av betongtak og vegger fjernes ujevnheter
som støpehud/formolje og gjenværende rusk. Større
hulrom kan først repareres med Beckers Scotte LG.

Informasjonen i dette dokumentet er ikke ment å være uttømmende eller fullstendig. Informasjonen er basert på laboratorietester og praktisk erfaring - og er gitt etter vår beste kunnskap. Produktkvaliteten styres av vårt virksomhetssystem, basert på krav til ISO9001 og ISO14001. Som produsent kan vi ikke kontrollere omstendighetene hvor produktet brukes eller de mange faktorene som påvirker påføring og bruk av produktet. Tikkurila er ikke ansvarlig for tilfeller der produktet brukes i strid med instruksjonene eller for ikke-tiltenkte formål. Vi forbeholder oss retten til å endre den gitte informasjonen uten forvarsel.

Version 050522