

Scotte S Sparkel



*Tradisjonell sprøytesparkel
God utfyllingsevne og hvit i farge
Lett å påføre med sparkelsprøyte*

Scotte S er en hvit mellomgrov sprøytesparkel for skjøte- og bredsparkling samt grenging i tørre rom.

Scotte S brukes på betong, lettbetong, puss, gipsplater. Sparkelen er tilpasset påføring med sparkelsprøyte.

Sparkelmassen oppfyller kravene til CE merking i henhold til EN 15824.

Teknisk informasjon

BRUKSOMRÅDE
Interiør

FORBRUK
1 l/m²

VERKTØY
Sprøyte

MALINGSTEMPERATUR
Sparkel ikke når overflaten er kaldere enn +5°C.

TØRKETID VED +23°C OG 50 % RELATIV

LUFTFUKTIGHET

Avhengig av sjiktykkelse, så er overflaten tørr etter omtrent 3 timer. Kan slipes og males etter 7-10 timer

For siste versjon: www.beckers.no



Oppbevares frostfritt

Forberedelse av overflaten

Sparkling skal utføres på tørre, godt bundne og rensede overflater.

Informasjonen i dette dokumentet er ikke ment å være uttømmende eller fullstendig. Informasjonen er basert på laboratorietester og praktisk erfaring - og er gitt etter vår beste kunnskap. Produktkvaliteten styres av vårt virksomhetssystem, basert på krav til ISO9001 og ISO14001. Som produsent kan vi ikke kontrollere omstendighetene hvor produktet brukes eller de mange faktorene som påvirker påføring og bruk av produktet. Tikkurila er ikke ansvarlig for tilfeller der produktet brukes i strid med instruksjonene eller for ikke-tiltenkte formål. Vi forbeholder oss retten til å endre den gitte informasjonen uten forvarsel.

Version 050522