

# Trafikklinje & Markeringsmaling



*Markerer linjer og markeringer på underlag som asfalt, betong og oljekorn  
Hurtigtørkende og gir et meget slitesterk resultat  
Kan nyanseres i en anbefalt gul nyanse*

Trafiklinje- & markeringsfärg er en akrylatbasert maling for linjemarkering av veier, parkeringsplasser med mer. Malingen er hurtigtørkende og gir en meget slitesterk markering på underlag som asfalt, oljegrus, betong med mer. Kan nyanseres i en anbefalt gul nyanse i Beckers fargeblandingssystem.

## Teknisk informasjon

BRUKSOMRÅDE  
Eksteriør

FORBRUK  
- 4 m<sup>2</sup>/l

GLANS  
Helmatt

VERKTØY  
Pensel, rull, sprøyte

MALINGSTEMPERATUR  
Mellom +5°C til ca. +25°C overflatetemperatur

TØRKETID VED +23°C OG 50 % RELATIV  
LUFTFUKTIGHET  
Klebefri etter ca 10 minutter og gjennom tørr etter ca 20 minutter.

BINDEMIDDEL  
Acrylat

For siste versjon: [www.beckers.no](http://www.beckers.no)



Oppbevares frostfritt

## Forberedelse av overflaten

Fjern all sand og smuss fra underlaget. Områder med fett og olje må avfettes og skylles nøye. Pass på at overflaten som skal males er tørr.

## Påføring

Påfør Trafikklinje- & markeringsmaling fyldig så att 1 liter maling tilsvarer ca 40 løpemeter markering ved en bredde på 100 mm. Hvis nødvendig, fortynn malingen med maksimalt 5% vann.

## Når du er ferdig med å male

Åpnede beholdere må lukkes forsvarlig og oppbevares stående for å unngå lekkasje. Fjern mest mulig maling fra verktøy før rengjøring. Flytende malingsrester skal ikke helles i avløp, men leveres til miljøstasjon. Tom og rengjort emballasje leveres til gjenvinning.

## Viktig

Rør godt om før bruk.

Det kan være fare for skinn dannning på malingsoverflaten i åpen boks.

Unngå maling ved fare for regn.

For mer informasjon les våre arbeidsråd, brosjyrer og hjemmeside.

*Informasjonen i dette dokumentet er ikke ment å være uttømmende eller fullstendig. Informasjonen er basert på laboratorietester og praktisk erfaring - og er gitt etter vår beste kunnskap. Produktkvaliteten styres av vårt virksomhetssystem, basert på krav til ISO9001 og ISO14001. Som produsent kan vi ikke kontrollere omstendighetene hvor produktet brukes eller de mange faktorene som påvirker påføring og bruk av produktet. Tikkurila er ikke ansvarlig for tilfeller der produktet brukes i strid med instruksjonene eller for ikke-tiltenkte formål. Vi forbeholder oss retten til å endre den gitte informasjonen uten forvarsel.*